



# STOPGAP P141

## Základní nátěr na nesavé povrchy

### PRODUKTOVÝ LIST

#### PŘEDSTAVENÍ

StopGap P141 je akrylový základní nátěr určený k podpoře adheze a aplikačních charakteristik vyrovnávacích hmot StopGap na nesavé podkladní vrstvy. StopGap P141 obsahuje recyklovaný UPVC Pulver, který vyschne na tvrdý, texturovaný povrch, aby se zvýšila přilnavost vazby.

StopGap P141 se doporučuje pro použití na nesavých površích, jako jsou keramické dlaždice, ošetřené leštěný beton a uzávěry vlhkosti Stopgap. StopGap P141 se také doporučuje před aplikací StopGap 600 na nesavém povrchu, když je aplikován při tloušťkách větší než 20 mm.

Je vhodný pro použití na normálním podlahovém vytápění a je pigmentovaný žlutou barvou pro vizuální kontrolu celistvosti pokrytí.

#### PŘÍPRAVA

Podlahové povrchy musí být vhodně připraveny: zvuk, hladký, suchý (<75% RH) a bez kontaminantů, které mohou zabránit adhezi. Teplota podlahy musí být minimálně 5 ° C, když je primer aplikován na podlahu a podlahové vytápění musí být vypnuto po dobu nejméně 48 hodin před, během a po aplikaci. Ujistěte se, že podkladní vrstva je suchá a obsahuje efektivní protivlhkostní membránu.

Podrobné informace vyžádejte si naši příručku F.Ball - Příprava podkladu.

#### APLIKACE/POKRYTÍ

##### PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ PROMÍCHEJTE. NEŘEĎTE!

Naneste základní nátěr přímo na podlahu při přibližně 13 m<sup>2</sup> na litr. Neprotahujte plochu pokrytí, protože to může ovlivnit vlastnosti adheze. Vyvarujte se nahromadění v prohlubních, protože to ovlivní doby vysychání.

#### ČAS VYSYCHÁNÍ

Od 15 minut při 20 ° C. Nižší teploty, vlhké okolní podmínky a špatné proudění vzduchu tento čas výrazně prodlužují. Ke zkrácení doby vysychání se doporučuje použití ventilátoru.

#### OPATŘENÍ

Jakmile se nátěr vyschne, vyhněte se nadměrnému pohybu po podlaze.

#### NÁRADÍ

Váleček s krátkým nebo středním vlasem. Okamžitě po použití omyjte teplou vodou a uložte do polyetylénového sáčku.

#### SKLADOVÁNÍ

Skladujte mezi 5C a 25C. Chraňte před mrazem.

#### ŽIVOTNOST

12 měsíců v neotevřených obalech a skladovaných za dobrých podmínek.

#### TECHNICKÉ INFORMACE

Barva	Žlutá
Míra pokrytí (Cca.)	Aplikované neředěné na nesavé podklady: Cca 65 m <sup>2</sup> . Bude se lišit v závislosti na stavu podkladu
Čas vysychání (Cca.)	Od 15 minut při 20 ° C na nesavých podkladech

#### KOLIK MATERIÁLU?

VELIKOST BALENÍ	POKRYTÍ NA BALENÍ
5 litrů	65m <sup>2</sup> (max)

Míra pokrytí bude záviset na stavu a absorpci podkladu.



#### OBSAHUJE

- Texturovaný povrch
- Rychlé vysychání
- Pigmentovaný k poskytnutí kontroly při aplikaci
- Vhodné pro použití při aplikacích v námořnictví F. Ball Marine

#### BALENÍ

5 litrový kanystřík

#### RADY PRO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento produkt není klasifikován. Získejte příslušné bezpečnostní listy a řiďte se uvedenými radami. Ty lze nalézt na [www.f-ball.com](http://www.f-ball.com) nebo od svého dovozce.

Podmínky na místě se liší, abyste se ujistili, že je tento produkt vhodný, že tento technický list je aktuální, kontaktujte oddělení technických služeb.

**Pro další informace o produktech F. Ball nebo podrobnější technickou pomoc kontaktujte:**

**F.Ball and Co.Ltd.**  
mail@f-ball.co.uk  
www.f-ball.com

**ProFlooring s.r.o.**  
info@proflooring.cz  
www.proflooring.cz

proflooring