



STOPGAP P121

Akrylový základní nátěr

PŘEDSTAVENÍ

STOPGAP P121 je akrylátový základní nátěr určený pro zlepšení aplikačních vlastností STOPGAP 1100 a dalších vhodných stěrkovacích hmot STOPGAP na potěry ze síranu vápenatého, např. anhydritové. Zabraňuje nepříjemně rychlému schnutí lepidel a stěrkovacích hmot. Je nehořlavý a vhodný pro použití na běžné instalace podlahového vytápění. STOPGAP P121 je modře zbarvený, aby uživatel mohl vizuálně kontrolovat rovnoměrnost pokrytí.

PŘÍPRAVA

Podlahové povrchy musí být vhodně připraveny; pevné, hladké, suché (<75 % relativní vlhkosti) a bez nečistot, které by mohly bránit přilnavosti. Potěry ze síranu vápenatého, např. anhydritu, by měly být připraveny v souladu s pokyny výrobce a před aplikací STOPGAP P121 důkladně vysány, aby se odstranil veškerý zbývající prach. Teplota povrchu musí být při nanášení základního nátěru na podklad vyšší než 5 °C a podlahové vytápění musí být vypnuto alespoň 48 hodin před, během a po aplikaci. Ujistěte se, že podklad je suchý a má účinnou hydroizolační membránu.

MÍCHÁNÍ A APLIKACE

PŘED POUŽITÍM DOBRĚ PROTŘEPTĚ

Pro suché (<75 % relativní vlhkosti) a vhodně připravené potěry ze síranu vápenatého napanetrujte dvěma vrstvami STOPGAP P121. První vrstvu zředte v poměru 1 díl penetrace na 1 díl vody. Po zaschnutí napanetrujte druhou vrstvou neředěného STOPGAP P121.

Naneste rovnoměrně na celý ošetřovaný povrch a nechte zcela zaschnout.

SCHNUTÍ

Toto se bude lišit v závislosti na teplotě, vlhkosti a savosti podkladu.

Při aplikaci na vhodně připravený potěr ze síranu vápenatého, např. anhydrit, nechte za dobrých podmínek schnutí zcela zaschnout do nelepivého a trvanlivého filmu. Doba schnutí se při nižších teplotách prodlouží.

POKRYTÍ

VELIKOST BALENÍ	POKRYTÍ
5 litrů	50m ²

Upozornění:
Cena pokrytí bude záviset na stavu a savosti podkladu.

VLASTNOSTI

- Vhodné pro potěry ze síranu vápenatého
- Zabraňuje rychlému schnutí lepidel a stěrkovacích hmot
- Pigmentováno pro zajištění kontroly krytí

NASKENUJTE QR KÓD
PRO ZHLÉDNUTÍ VIDEO
PRODUKTU



TECHNICKÉ INFORMACE

Barva	Modrá
Konzistence	Tekutá
Pokrytí (přibližné)	10m ² na litr v závislosti na stavu a savosti podkladu
Doba schnutí	Přibližně 15 - 30 minut pro první vrstvu při teplotě 20 °C, pro druhou vrstvu nechte 30 minut

OPATŘENÍ

Po zaschnutí základního nátěru se vyhněte nadměrnému zatěžování podkladu.

NÁŘADÍ

- Malířský váleček nebo středně tvrdý štětec
- Náradí ihned po použití omyjte teplou vodou.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě 5 °C až 30°C. Chraňte před mrazem.

VELIKOST BALENÍ

5 l kanystřík

TRVANLIVOST

12 měsíců v neotevřených obalech a skladováno za dobrých podmínek.

POKYNY PRO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento produkt není klasifikován. Příslušné bezpečnostní listy a uvedené pokyny naleznete na www.f-ball.com.

Alternativně je lze získat v místě nákupu nebo od společnosti F. Ball and Co. Ltd. nebo dovozce na níže uvedené adrese.

Podmínky na místě se liší, abyste se ujistili, že je tento produkt vhodný a že je tento datový list aktuální, kontaktujte prosím naše oddělení technických služeb..

ProFlooring s.r.o.
Raichlova 2610/9
155 00 Praha 5

Tel: +420 235 315 039
www.proflooring.cz
info@proflooring.cz

PRO DALŠÍ INFORMACE O
PRODUKTÍCH F. BALL NEBO PRO
PODROBNĚJŠÍ TECHNICKOU
POMOC NAVŠTIVTE F-BALL.COM
NEBO ZAVOLEJTE
+44 (0)1538 361633



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS UK
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
mail@f-ball.co.uk